



Группа компаний КПД тел. (495) 981-3646

«Экспострой на Нахимовском», 24, пав. 2, офис 20/09; пав. 1 место 13/05.

KS 330 / KC 330

КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Сверхпрочный акриловый эмульсионный клей для любых напольных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Клей БОСТИК КС 330 специально предназначен для укладки гибких напольных покрытий любого типа:
- гомогенных ПВХ в плитках или рулонах
 - многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока или вспененного ПВХ)
 - ПВХ на пробковой подложке
 - рельефного вспененного винила
 - полужесткой плитки
 - иглопробивных покрытий с подложкой или без
 - ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой
 - ковровых синтетических покрытий «Action Vac»;
 - натуральных покрытий из морской травы и кокосо-сизалевых покрытий на латексной основе
 - тонких каучуковых покрытий (максимальная толщина 2,5 мм)
 - натурального линолеума.
- Позволяет приклеивать покрытие из ПВХ на старое покрытие из ПВХ. Подходит для тяжелых настенных покрытий (до 2 кг/м²), тонкого гомогенного ПВХ для душевых кабин.



Bostik
The Adhesive Company

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое и сильное схватывание даже при низких температурах.
- Сильное схватывание, хорошо подходит для закручивающихся покрытий.
- Легко наносится при помощи шпателя.
- Стойкость клеевой пленки к высоким напряжениям (стулья на колесиках).
- Подходит для теплых полов
- Для невентилируемых помещений и общественных помещений
- Клей рекомендован основными производителями напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая эмульсия
Плотность	около 1,27 г/см ³
Вязкость	35 500 ± 6500 мПа.с
Прочность на разрыв	1 Н/мм
Цвет	слоновой кости
Время в рабочем состоянии*	от 35 до 45 минут
Время гуммирования*	5-10 минут
Окончательное высыхание*	около 48 часов
Открытие движения*	около 18 часов
Температура нанесения	+ 10°C до +30°C

* данные переведены при температуре +23°C и относительной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки*, на старую керамическую плитку и старый паркет (выровненные соответствующим образом), ДСП*, фанера*, старые ПВХ покрытия.

*ДСП и фанеру обработанные гидрофобными или огнеупорными средствами, также как ангидритные плиты предварительно обработать до насыщения грунтовкой IMPREGGLUE (несколько перекрестных слоев (100-120 г/м²/слой).

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и

обезжиренными. Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 3% (для ангидритных плит <0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 336 или 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть выровнены смесями ROXOL.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Наносите клей зубчатым шпателем непосредственно на базовую поверхность. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности и шероховатости материала.

Тип покрытия или специального основания	Шпатель по стандарту ТКВ	Средний расход, м2
Очень тонкие покрытия с гладкой изнаночной стороной на любые основания или покрытия с гладкой изнаночной стороной на непористые основания.	A4 или нанесение валиком	220 г
Покрытия с гладкой изнаночной стороной	A2	250 – 300 г
Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной, каучук	B1	300 - 350 г
Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, кокососизалевые; натуральный линолеум	B2	400 - 500 г

Время гуммирования и времени в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, шероховатости материалов и количества нанесенного клея.

Наклеивание ПВХ на ПВХ: Основа должна быть обезжиренной, чистой и сухой. Время гуммирования может колебаться от 30 до 90 минут, в зависимости от окружающей среды. После укладки тщательно разгладьте покрытие по всей поверхности (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и их переноса на изнаночную сторону покрытия.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами (например: натуральный линолеум не натягивать, предусмотреть зазор 0,5 мм). Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно осуществляться постепенно.
- Свежие пятна клея и инструмент очищаются водой.
- Подходит для наклеивания резиновых покрытий, для которых производитель рекомендует использование акрилового клея.
- Прекрасная устойчивость к пластификаторам ПВХ.
- Не ставить больше одной паллеты друг на друга.

РАСХОД

220-500 г/м2

ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Реверсивный до -10°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отопляемое помещение +25°C минимум на 24-48 часов, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
046906	Ведро 6 кг		3549210022497
046905	Ведро 20 кг		3549210022480



тел. (495) 981-3646

«Экспострой на Нахимовском», 24, пав. 2, офис 20/09; пав. 1, место 13/05.