

МАСТИФИКС УЛЬТРА

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

Акриловый монтажный клей для фиксации большинства материалов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей Мастификс Ультра - акриловый монтажный клей без растворителя для монтажа различных предметов внутри помещений и снаружи (под навесом).
Позволяет подвешивать без сверления тяжелые предметы (нагрузка до 70 кг/см²) на поверхности, которые трудно или невозможно просверлить.

Для крепления и приклеивания:

- **Дерева и его производных:** багеты, ДВП, лепные орнаменты, бруски, плинтуса, наличники, панели, полки, паркетные планки и т.д.
 - **Пластмассы:** панели из ПВХ, коробки, лотки, электроробота и т.д.
 - **Полиуретана:** балки, карнизы, декоративные элементы и т.д.
 - **Пенополистирола**
 - **Металла, камня, кирпича**
- Приклеивание на любые поверхности*: бетон, кирпич, гипс, цемент, кафель.

* Одна из склеиваемых поверхностей обязательно должна быть абсорбирующей (например, дерево, гипс, цемент, кирпич).
Не подходит для полиэтилена, полипропилена и зеркал.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мгновенное схватывание
- Ультрпрочное склеивание – 70 кг/см². Подходит для тяжелых предметов
- Без запаха, без растворителей
- Сглаживает неровности поверхности до 5 мм
- Может окрашиваться
- Влагостойкий и температуростойкий (от -30°C до +130°C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловые полимеры, наполнители, добавки
Время гуммирования (время выдержки до соединения деталей)	отсутствует
Открытое время	около 15 минут
Изначальное схватывания	моментальная фиксация приклеиваемых деталей
Окончательное схватывание	через 24-48 ч.
Температура нанесения	от +5° до +35°С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окончательный результат склеивания зависит от подготовки и состояния поверхности, поэтому поверхности для склеивания должны быть чистыми, прочными, сухими и здоровыми. Удалить непрочно держащиеся частицы, обработать наждачной бумагой окрашенные поверхности.

Проткнуть горлышко картриджа, ввинтить наконечник и обрезать согласно требуемой ширины шва.

1. Нанести клей точно или зигзагообразной полосой при помощи пистолета на одну из поверхностей
2. Установить в нужном положении при помощи скольжения.
3. Сильно прижать в течение 20 секунд для обеспечения схватывания

Максимальная прочность соединения достигается через 48-72 ч. Не подвергать большой нагрузке склеенные детали в течение этого времени.

При креплении тяжелых предметов необходимо установить опоры на 12-24 ч.

Очистка

Свежие пятна клея и инструменты очищать теплой водой.

РАСХОД

1 картридж на 10 м полосы диаметром 5 мм

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев при температуре от +5°C до +35°C. Морозостойкий до -20°C.


УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
110563	Тюбик 300 г	12	3549210002772
110564	Картридж 310 мл	12	3549210001768

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



тел. (495) 981-3646

«Экспострой на Нахимовском», 24, пав. 2, офис 20/09; пав. 1, место 13/05.