



тел. (495) 981-3646

«Экспострой на Нахимовском», 24, пав. 2, офис 20/09; пав. 1 место 13/05.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

www.kpdmax.ru

EPONAL PU 456 / ЭПОНАЛЬ ПУ 456

КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

2-компонентный полиуретановый клей для ПВХ, каучука и паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей EPONAL PU 456 / ЭПОНАЛЬ ПУ 456 специально предназначен для укладки:

- каучуковых покрытий в плитках или рулонах
- технического ПВХ (система помещений «общепита», спортивные покрытия и т.д.),
- ковровых покрытий или синтетического газона внутри и снаружи помещений
- натурального линолеума в рулонах, спортивного линолеума
- необработанного или предварительно покрытого лаком паркета из всех пород дерева.

Рекомендуется ведущими изготовителями напольных покрытий.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие эксплуатационные характеристики (повышенное сцепление)
- Стойкий к влаге (отвечает техническим требованиям к помещениям общественного питания)
- Стойкий к атмосферным явлениям (при использовании снаружи помещений)
- Теплостойкий до +120°C
- Легко наносится шпателем
- Приклеивание возможно сразу (время гуммирования отсутствует)
- Реактивный клей без содержания воды: отсутствие риска деформации древесины или линолеума
- Применяется на полах с подогревом
- Подходит для приклеивания на большинство поверхностей: бетон, деревянные панели, обработанные для гидрофобности и огнеупорности, металл, выравнивающие смеси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиуретан
Цвет	желтый/светло-каштановый
Точка возгорания	смола: 25°C, отвердитель: более 100°C
Время использования смеси для комплекта 6 кг	40-45 мин. при +20°C 25-30 мин. при +30°C
Открытое время	1 час при +20°C
Можно ходить	прибл. через 24 часа
Окончательное схватывание	около 48 часов
Шлифовка и лакировка паркета	через 48 часов
Температура использования	от +10°C до +30°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: зачищенные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе (встроенные или нанесенные), анидридитные стяжки*, старый кафель и старый паркет, предварительно выровненные надлежащим образом; ДСП* или фанера*, металлы, предварительно зачищенные и обезжиренные, выравнивающие смеси.

* непосредственное приклеивание на основание без нанесения грунтовки

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 3% (для анидридитных плит <0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть выровнены смесями ROXOL.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

При помощи электрического смесителя (скорость не больше 200-300 об/мин), тщательно перемешать 2 компонента до получения однородной смеси (желтого/светло-коричневого цвета, без прожилок). Избегать повышенной скорости смешивания: повышение температуры сокращает время использования смеси.

Наносите клей зубчатым шпателем непосредственно на базовую поверхность. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности и шероховатости материала.

Шпатель №A5: Технические покрытия из ПВХ (для помещения общественного питания и т.д.) - расход 300 г/м².

Шпатель №2: Для всех покрытий с гладкой и ровной изнаночной стороной – расход 400-500 г/м².

Шпатель №3: Для всех покрытий с шероховатой изнаночной стороной - расход 600-700 г/м².

Шпатель №4: Для резиновых покрытий с рельефной обратной стороной или паркета - расход 800-900 г/м².

Время гуммирования: отсутствует

EPONAL PU 456 обладает первичной адгезией, которая увеличивается в процессе затвердевания. На жесткие или деформированные покрытия следует установить груз до окончательного схватывания клея.

Время схватывания и отвердения зависит от температуры и количества смешиваемого клея (чем больше количество, тем больше клей нагревается и быстрее твердеет).

После укладки тщательно разгладьте покрытие по всей поверхности (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и их переноса на изнаночную сторону покрытия. Заново прокатать валиком через 30 минут. Техника разглаживания может отличаться в зависимости от покрытия (см. технические инструкции производителя покрытия).

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Повышенная влажность во время нанесения может привести к появлению пены на пленке клея.
- При использовании в помещениях общественного питания: тщательно следуйте инструкциям производителя покрытия.
- Свежие пятна и инструменты очищать растворителем.
- Тщательно закрывать емкости после использования.
- Клей густеет при охлаждении. Реакция значительно замедляется или останавливается при низкой температуре.
- Не укладывать более одного поддона на другой.

РАСХОД

300 - 900 г/м².

ХРАНЕНИЕ

Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +30°C.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
164492	Комплект 6 кг		3549210001379



тел. (495) 981-3646

«Экспострой на Нахимовском», 24, пав. 2, офис 20/09; пав. 1, место 13/05.